

Russisch Berken triplex WBP

Russisch berken multiplex is opgebouwd uit door-en-door berken fineren.
Een breed inzetbare plaat met maximale sterkte eigenschappen. De fineren zijn kruislings verlijmd en gelijkmatig opgebouwd uit fineren met een gemiddelde dikte van 1,5mm.

Kwaliteit

- B/BB - voor hoge of blanke kwaliteitsafwerking (zichtwerk) gelakt of blank niet gerepareerd en egaal van kleur
S/BB - goede kwaliteit voor schilderwerk/lakken. Dekfineren gerepareerd met licht kleurverschillen.
BB/BB - standaard kwaliteit (gepropt) voor schilderwerk, overplakken en overfineren
CP/CP - kwaliteit met gerepareerde dekfineren en veel kleurverschillen breed inzetbaar
C/C - kwaliteit zonder gerepareerde dekfineren en veel verkleuringen. Geen zichtwerk maar gebruik vanwege constructieve / sterkte eigenschappen

Verlijming

- WBP EN 314-2 klasse 2. DIN 68705 exterieur
INT EN 314-1 klasse 1 interieur

Diktes

3 / 4 / 6 / 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 35 / 40 mm

Afmetingen

1220 x 2440 mm
1250 x 2500 / 1250 x 3050 mm
1300 x 3050 mm
1530 x 1530 / 1530 x 3050 mm
2440 x 1220 / 2500 x 1250 mm
Overige afmetingen op aanvraag.

Gewicht

Ca 710 kg/m³

Certificering

CE 2+
Op aanvraag FSC of PEFC gecertificeerd

Toepassing

Schilderwerk, interieurs, meubels, overplakken met laminaat of fineer, vloeren. Toepassingen met zware constructieve eisen. Toleranties conform GOST 3916.1-96.

Nom. dikte (mm)	3	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Aantal lagen	3	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	27
Gem. dikte	2,9	3,8	6,4	8,8	11,9	14,9	17,8	20,9	23,9	26,9	29,9	35,0	39,9
Minimaal in mm	2,6	3,5	6,5	8,4	11,7	14,2	17,1	20,0	22,9	25,8	28,7	33,6	38,4
Maximaal in mm	3,4	4,3	6,9	9,4	12,5	15,6	18,7	21,8	24,9	28,0	31,1	36,3	41,4
Gem gewicht, kg/m ² , van berken	2,1	2,7	4,6	6,5	8,4	10,4	12,3	14,3	16,2	18,2	20,3	24,2	28,0



Hout Import Reuver
hout en decoratieve plaatmaterialen

tel: 077 47 42 243 - fax: 077 47 45 225
Heytstraat 10, 5953 KL Reuver